



شماره صفحه: ۱ از ۱

کد پیگیری: E0BX786

کد فرم: LF51-00

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۸/۲۶

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۸/۰۷

Test Method: LW03

متقاضی: مدیریت محترم شرکت پارس فکور سرامیک

نتیجه گزارش آزمون: آنالیز شیمیایی به روش XRF

Sample	SiO2	Al2O3	Fe2O3	CaO	Na2O	K2O	MgO
	%	%	%	%	%	%	%
03H-1138-1	66.30	21.21	0.62	0.13	1.36	3.97	0.30

Sample	TiO2	MnO	P2O5	LOI	S
	%	%	%	%	ppm
03H-1138-1	1.161	0.012	0.059	4.71	125

مطابق با استاندارد ، LOI در دمای 1000°C اندازه گیری شده است و شامل تمامی مواد فرار در دمای مذکور می باشد.



کپی گزارش آزمون بدون مهر و امضا آزمایشگاه فاقد اعتبار می باشد.

عدم قطعیت در فاصله اطمینان ۹۵٪ و $k=2$ محاسبه شده است.

با توجه به عدم نمونه گیری توسط آزمایشگاه، نتایج فقط بازگو کننده

نمونه های آزمایش شده است.

باقی مانده نمونه ها حداکثر تا یک ماه در آرشیو آزمایشگاه نگهداری می شود.

نوع آنالیز انجام شده بر اساس نامه درخواست متقاضی می باشد.

در صورت وجود هر گونه ابهام، مراتب را حداکثر تا یک ماه به صورت مکتوب

به مدیر کنترل کیفیت آزمایشگاه اعلام فرمایید.

office@binaloud.com

www.binaloud.com



۰۲۱ - ۲۲۳۲۴۸۲۰

۰۲۱ - ۲۲۳۰۰۹۸۷



دفتر مرکزی: تهران، ضلع جنوبی بزرگراه رسالت، بین ۱۶ متری اول و دوم مجیدیه، پلاک ۹۹۶ طبقه سوم، واحد ۵

آزمایشگاه: جاده دماوند، نرسیده به بومهن، پارک فناوری پردیس، نبش نوآوری ۱۸، پلاک ۱۸۱

